ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ НА СИСТЕМА OFFICE

1. ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Поради интензивното натоварване в търговски среди основата трябва да бъде изключително здрава (якост на натиск ≥ 25 MPa), напълно суха, обезпрашена и почистена от масла и замърсявания.

- **Абсорбиращи основи (бетонови плочи, здрави замазки):** Нанесете 1–2 ръце от системния оцветен акрилен грунд за уеднаквяване на попиваемостта. Време за съхнене: 2–4 часа.
- **Гладки и непопиващи основи (плочки, мозайка, шлайфан бетон):** Нанесете 1 ръка от системния кварцов грунд („Бетон-контакт“). Време за съхнене: 4–6 часа.

2. ДОЗИРАНЕ НА ВОДА И СМЕСВАНЕ

За гарантиране на високите якостни показатели (C40/C35) спазвайте стриктно следните съотношения вода/суха смес:

Продукт	Вода за 1 kg	Вода за 10 kg	Вода за 20 kg (пълна кофа)
OFFICE BASE	0.230 L (230 g)	2.30 L (2300 g)	**4.60 L (4600 g)**
OFFICE FINISH	0.250 L (250 g)	2.50 L (2500 g)	**5.00 L (5000 g)**

ТЕХНОЛОГИЯ НА СМЕСВАНЕ: В чист съд налейте 85% от водата. Добавете сухата смес и разбъркайте с миксер на ниски обороти (300–400 rpm) за 2 минути. Оставете сместа да „почине“ за 2 минути (активация на полимерите), след което добавете останалите 15% вода при непрекъснато бъркане до хомогенна маса.

3. ТЕХНОЛОГИЧНИ СТЪПКИ НА ПОЛАГАНЕ

СТЪПКА 1: НАНАСЯНЕ НА OFFICE BASE (2 РЪЦЕ)

Нанесете първи слой OFFICE BASE с инокс маламашка. След пълно изсъхване (6–8 часа) шлайфайте с шкурка P80–P100 и обезпрашете. Нанесете втори слой OFFICE BASE за постигане на идеално равна, структурно здрава основа. Шлайфайте леко след изсъхване. Обща дебелина на двата слоя BASE: ~1.2–1.5 mm.

СТЪПКА 2: НАНАСЯНЕ НА OFFICE FINISH (2 РЪЦЕ)

Нанесете първи фин слой OFFICE FINISH с натиск под ъгъл 45°. След 3–4 часа нанесете втория слой финиш за запечатване на микропорите и постигане на копринено гладък търговски финиш. След 12–24 часа шлайфайте с фина шкурка P180–P240.

СТЪПКА 3: ЗАПЕЧАТВАНЕ И ЗАЩИТА

Обезпрашете старателно. Минимум 24 часа след нанасяне на втория финишен слой запечатайте с 2 ръце от системния 2K полиуретанов лак за търговски среди. Лакът осигурява висока защита срещу петна, вода и химикали. Лек пешеходен трафик е възможен след 24 часа, а пълно втвърдяване се достига на 7-ия ден.